



TISACRIL 500

Revestimento Sintético Mineral

DEFINIÇÃO

TISACRIL 500 revestimento contínuo de quartzo (2 mm. espessura), a base de resinas sintéticas com granulometria fina/média para revestimento, impermeabilização, decoração de fachadas e paredes interiores. Acabamentos rústico, fino e médio.

COMPOSIÇÃO

. Resinas em dispersão aquosa grânulos quartzo finos, aditivos orgânicos e inorgânicos para facilitar a aplicação e conservação.


CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

. Veiculo	- Copolímeros acrílicos
. Densidade PH	- 1,60 ± 0,50 Kg/L - 7,60 ± 0,050
. Tempo de secagem	- Ao tacto: 6 horas. - Total: 24 h. conforme as condições da temperatura e humidade ambiental.
. Matéria solida em peso	- 70,28 ± 2%
. Comportamento ao fogo	- A 1

PROPIEDADES

- . Permeável ao vapor de água.
- . Impermeável à água da chuva.
- . Aplicação com máquina de projecção.
- . Resistente ao envelhecimento.
- . Lavável.
- . Dureza superficial.



COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt

2. LINHA REVESTIMENTOS E PINTURAS



APLICAÇÃO

- . Suporte:
 - . Suporte em reboco tradicional, betão, argamassa monomassa, gesso, placa cartão gesso e madeira.
 - . Os suportes deverão estar limpos, sem gorduras, descofrantes e com a planiedade adequada
 - . Em paramentos tratados com pintura, os revestimentos sintéticos acrílicos deverão confirmar a boa aderência dos mesmos à base.
- O suporte poderá estar húmido mas não encharcado.

Modo de aplicação:

- . Aplicar uma demão com TISACRIL LISO (cor do TISACRIL 500)
- . Aplicar uma camada de TISACRIL 500
 - TISACRIL 500 FINO : Aplicação a pistola
 - TISACRIL 500 RUSTICO: Aplicação a pistola ou manual
- . Não aplicar com tempo húmido.
- . Não aplicar com chuva ou risco de chuva ou muito calor
- . Temperatura de aplicação de 5°C a 30°C.

RENDIMENTO


- . TISACRIL LISO: Consumo aprox. 200 gr. / m²
- . TISACRIL 500 FINO: Espessura de aplicação de 1mm. a 2 mm.
Consumo: de 1.5 kg/m² a 2 kg/m²
- . TISACRIL 500 RUSTICO: Espessura de aplicação de 2 mm a 3 mm.
Consumo 2 kg. a 3 kg/m²

APRESENTAÇÃO

- . Embalagens de 25 kg. cores de acordo com o catálogo.

ARMAZENAMENTO

Tempo máximo 1 ano, após a data de fabrico em embalagem original e fechada e resguardadas da intempérie.



COMÉRCIO E FABRICO DE PRODUTOS
PARA CONSTRUÇÃO, LDA.

ZONA INDUSTRIAL DA ABRUNHEIRA – E.N.249-4 – KM 1.6 – Abrunheira 2710-089 SINTRA-PORTUGAL.
Tel: (351) 219 156 050 Fax: (351) 219 156 059 Email: geral@tisapex.pt Site: www.tisapex.pt