

2. LINHA REVESTIMENTOS E PINTURAS



TISACRIL HF

TISACRIL HF ANTIFUNGOS

DEFINIÇÃO

TISACRIL HF é uma solução aquosa de silicato metálico de potássio que, reagindo com o dióxido de carbono do ar ou outras combinações ácidas, confere aos materiais porosos de origem mineral um efeito hidrorrepelente. TISACRIL HF ANTIFUNGOS incorpora ao TISACRIL HF aditivos especiais com princípios activos que desenvolvem uma acção intensa e prolongada contra as algas e fungos.

Não é recomendável a sua aplicação sobre suportes alcalinos ou de cores escuras, pois existe a possibilidade do aparecimento de manchas esbranquiçadas.

Para tratamentos hidrófugos de fachadas. Ao repelir a água, esta desliza sobre os materiais tratados e proporciona uma longa protecção impermeável que evita humidades e manchas, conservando limpos os paramentos.

PROPRIEDADES

- . Impede a absorção de água pelos materiais.
- . Evita a manutenção das fachadas não permitindo o aparecimento de manchas, de diversa índole.
- . Permeável ao vapor de água.
- . Melhora o isolamento térmico do edifício.
- . Não forma película (invisível). Não altera o aspecto externo.
- . Fácil aplicação.

Para o TISACRIL HF ANTIFUNGOS, as propriedades são as mesmas, além de:

- . Potente acção algicida e fungicida permanente e inalterável durante um longo tempo.
- . Resistência ao ataque dos fungos do mofo (efeito fungicida).

APLICAÇÕES

- . Hidrofugação de produtos cerâmicos não vitrificados logo após a produção dos mesmos.
- . Hidrofugação de betão leve.
- . Hidrofugação de materiais de isolamento: perlita, vermiculita, inertes leves.
- . Formação de barreiras horizontais para humidades de capilaridade.
- . Imprimação para pinturas.

RENDIMENTO

- . Variável segundo porosidade do suporte, + 0,300 kg./m². Aplicar até colmatar.

APRESENTAÇÃO

- . Embalagens de 27 lts.

ARMAZENAMENTO

- . Tempo máximo 3 meses, em embalagens bem fechadas e protegidas da intempérie.

MODO DE EMPREGO

- . Deve aplicar-se sobre superfícies limpas, secas, isentas de pó e gorduras.
- . Misturar bem o produto antes de sua aplicação.
- . Deve aplicar-se de forma a garantir uma absorção uniforme de modo a evitar o aparecimento de manchas brancas.
- . Aplicar sempre com óculos de segurança.
- . Em caso de contacto com a pele deve lavar-se com água abundante. A roupa ensopada deverá retirar-se imediatamente.
- . Aplicação com pulverizador, trincha ou rolo. Para limpeza dos utensílios deverá utilizar-se água.