

2. LINHA REVESTIMENTOS E PINTURAS



TISACRIL HF MN

DEFINIÇÃO

TISACRIL HF MN é uma solução aquosa estabilizada de silanos/siloxanos que são susceptíveis de hidrólise, confere aos materiais porosos de origem mineral um efeito hidrorrepelente, reduzindo a absorção por capilaridade sem a obturação dos poros e capilares, permitindo assim que as paredes do prédio “respirem”.

TISACRIL HF MN incorpora aditivos especiais com princípios activos que desenvolvem uma acção intensa e prolongada contra as algas e fungos.

TISACRIL HF MN especial para suportes alcalinos, oferece uma hidrofugação e protecção das superfícies verticais exteriores, como pedra, betão, cimento, tijolo burro, monomassas, pintura, cerâmica, fibrocimento, etc..

Para tratamentos hidrófugos de todo tipo de fachadas. Ao repelir a água, esta desliza sobre os materiais tratados e proporciona uma longa protecção impermeável que evita humidades e manchas, conseguindo limpos os paramentos.

PROPRIEDADES

- . Impede que os materiais absorvam água.
- . Ajuda a manter limpas as fachadas, evitando a manutenção das mesmas.
- . Permeável ao vapor de água.
- . Com as paredes secas melhora-se o isolamento térmico do edifício.
- . Não forma película (invisível). Não altera o aspecto externo.
- . Fácil aplicação.
- . TISACRIL HF MN possui uma potente acção algicida e fungicida permanente e inalterável durante um longo tempo.
- . Resistência ao ataque dos fungos do mofo (efeito fungicida).
- . Características técnicas:

Aspecto	Líquido de cor esbranquiçada
Densidade a 25°C	1,05 gr./cm ³ ± 0,03
pH	8

APLICAÇÕES

- . Hidrofugação de produtos cerâmicos não vitrificados logo após a produção dos mesmos.
- . Hidrofugações de betão leve.
- . Hidrofugações de materiais de isolamento: perlita, vermiculita, inertes leves.
- . Formação de barreiras horizontais para humidades de capilaridade.
- . Imprimação para pinturas.
- . Hidrofugação de paredes e paramentos de pedra, mármore, pintura, tijolo burro, argamassa monomassa, fibrocimento, etc..
- . O tratamento sobre suporte alcalinos não origina o aparecimento de manchas.

RENDIMENTO

APRESENTAÇÃO

ARMAZENAMENTO

- . Variável segundo porosidade do suporte, ± 0,300 kg./m². Aplicar até colmatar.
- . Embalagens de 27 lts.

MODO DE EMPREGO

- . Tempo máximo 6 meses, em embalagens bem fechadas e protegidas da intempérie.
- . Deve aplicar-se sobre superfícies limpas, secas, isentas de pó e gorduras.
- . Misturar bem o produto antes de sua aplicação.
- . Deve aplicar-se de forma a garantir uma absorção uniforme.
- . Ao aplicar é recomendável o uso de óculos de segurança.
- . Em caso de contacto com a pele deve lavar-se com água abundante. A roupa ensopada deverá retirar-se imediatamente.
- . Aplicação com pulverizador, trincha ou rolo. Para limpeza dos utensílios deverá utilizar-se água.