



TISACRIL MINIGRAN

DEFINIÇÃO

É um revestimento contínuo de granulos de mármore naturais aglomerados com resina transparente em dispersão aquosa.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

. PH	- 7,5 / 8
. Permeabilidade ao vapor	- 115 gr./m ² /24 horas
. Comportamento ao fogo	- Incombustível (M0)
. Massa volumica aparente do produto pasta	- 1,65 + 0,05 kg./m ³
. Granulados de mármore seleccionados de 1-3 mm..	
. Resinas em dispersão aquosa	
. Aditivos especiais para uma boa conservação e manutenção das suas propriedades.	
. Revestimento contínuo, decorativo e impermeável, quer para fachadas exteriores quer para paredes interiores.	
<u>Suporte:</u>	
. Em exterior: Suportes de reboco de areia/cimento, tinta e betão.	
. Em interior: Além dos anteriormente discriminados, suportes de madeira, estuque de gesso e placas de cartão-gesso.	
<u>Preparação do suporte:</u>	
O suporte deve estar limpo, seco, consistente e com a planeidade correcta. Aplicar, sobre o suporte, uma camada, (imprimação reguladora do suporte), de TISACRIL LISO, com a cor do TISACRIL MINIGRAN a aplicar.	
. TISACRIL MINIGRAN 5/6 kg./m ²	
. Imprimação reguladora do suporte TISACRIL LISO 200/300 gr./m ²	
. Embalagens de 25 kgs.	
. Tempo máximo 1 ano, em embalagens originais bem fechadas e resguardadas da intempérie.	

COMPOSIÇÃO

APLICAÇÃO

RENDIMENTO

APRESENTAÇÃO

ARMAZENAMENTO



TISACRIL MINIGRAN (cont.)

MODO DE APLICAÇÃO

- . Misturar bem o produto antes da sua aplicação. Eventualmente, e para obter uma boa consistência, introduzir uma pequena quantidade de água.
- . Aplicar o produto na parede de espessura uniforme, 3 mm., no máximo, com uma talocha em aço inoxidável.
- . Para finalizar o trabalho, com a talocha lavada e húmida, passá-la no sentido vertical e horizontal para nivelar a superfície aplicada.

Precauções:

- . Não aplicar em superfícies horizontais ou com inclinação inferior a 45°
- . A temperatura de aplicação deverá estar compreendida entre os 5° e os 35 °C
- . Não aplicar sobre superfícies quentes ou com incidência do sol, chuva ou vento forte.
- . As superfícies maiores, que não podem ser acabadas numa só aplicação, podem ser divididas em áreas menores para evitar o risco de diferença de tonalidade.
- . Evitar a aplicação em espessuras superiores à indicada.
- . Proteger com fita adesiva as zonas que não são para revestir, retirando-a enquanto o material estiver húmido.