



TISACRIL RUGOSO

DEFINIÇÃO

Revestimento impermeável e decorativo para paredes exteriores e interiores à base de suspensão aquosa de copolímeros sintéticos com pigmentos e cargas inorgânicas.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

. Veículo	- Resina acrílica estirenada
. Densidade 20º C	- 1,6 ± 0,02 Kg/L.
. Tempo secagem	- Ao tacto - 2 h. Total - 24 h, conforme as condições da temperatura e humidade ambiental.
. Matéria sólida em peso	- 73 ±0,2%
. Comportamento ao fogo	- M 1
. Acabamento	- Mate

PROPRIEDADES

- . Impermeável à água da chuva.
- . Permeável ao vapor de água.
- . Resistente à abrasão.
- . Estabilidade dos pigmentos à luz e à intempérie.
- . Não é tóxico.
- . Não é inflamável.
- . Excelente aderência a quase todos os materiais de construção.
- . Resistência química à alcalinidade do cimento, ambientes agressivos, ácidos e álcalis diluídos e não oxidantes, etc.
- . Flexível.
- . Lavável.
- . Excelente resistência ao atrito.
- . Aplicável sobre argamassas ligeiramente húmidas ou recentes.
- . Altamente decorativo.

APLICAÇÕES

- . Revestimento de fachadas e paredes interiores, tanto novas como em restauração, segundo a natureza e absorção do suporte, assim como a rugosidade do acabamento.

RENDIMENTO

- . Depende da forma de aplicação e do tipo de suporte. Como dado orientativo pode calcular-se um rendimento de 1,5 m²/Lt..

APRESENTAÇÃO

- . Em baldes de 20 Lts. Cores: De acordo com o catálogo.

ARMAZENAMENTO

- . Os baldes deverão ser bem armazenados, em lugar resguardado do sol e da intempérie. Tempo máximo: 1 ano, em baldes bem fechados.



TISACRIL RUGOSO (cont.)

MODO DE APLICAÇÃO

- Preparação das superfícies:

- . As superfícies deverão apresentar-se secas e limpas de pó, gorduras, restos de pinturas antigas e sujidades em geral.
- . Não devem ter igualmente ocosidades ou fendas, eflorescências ou irregularidades.
- . Os suportes excessivamente lisos ou pouco absorventes, deverão tornar-se abujardados, através de um processo mecânico ou com um tratamento químico composto com ácido diluído (1/2) e posteriormente lavados com água.

- Aplicação:

TISACRIL RUGOSO aplica-se com pincel ou rolo, numa só demão, podendo conseguir-se um acabamento rugoso ou semi-liso. Deverão ter-se em atenção as juntas de trabalho, a fim de evitar diferenças de tonalidade, linhas de separação, etc..

Agitar bem o produto antes da sua utilização.

É conveniente aplicar a primeira demão diluída com 30% de água para favorecer a penetração e secagem da pintura. As camadas seguintes, são aplicadas sem diluir e deve ter-se em atenção o efeito estético do acabamento.

- Precauções:

- . Deverá evitar-se a aplicação do TISACRIL RUGOSO se se prevê chuva iminente ou risco de geada.
- . Não aplicar, em temperaturas inferiores a 5° C.
- . Em pleno sol é conveniente humedecer frequentemente com água a superfície antes da aplicação.
- . A limpeza dos utensílios de trabalho devera ser feita com água, imediatamente depois da sua utilização.