

1. LINHA IMPERMEABILIZAÇÃO



BANDA AUTOCOLANTE

BANDA AUTOCOLANTE COM PROTECÇÃO METÁLICA PARA TODO O TIPO DE SELAGEM

DEFINIÇÃO

Banda impermeabilizante autocolante com protecção metálica composta por um mastique betuminoso modificado com SBS protegido na sua face superior por uma folha de alumínio liso de cor alumínio, cinzento ou vermelho e acabamento na sua face inferior com um plástico anti aderente.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

Mástique

- . Ponto de amolecimento 100 °C
- . Penetração (25 °C, 5s., 100 gr.) 55-75 1/10 mm
- . Plegabilidade - 25 °C
- . Alongamento e recuperação elástica 90% mínimo

Autoprotecção

- . Alumínio liso de 50 micras

Anti Aderente

- . Plástico siliconado, retirável na face interior

Características da Banda

- . Massa (kg/m²) 1,5
- . Fluência 2h a 70 °C Não flui
- . Plegabilidade Não rompe
- . Resistência à tracção 120 N/5 cm
- . Resistência ao pelado 100 N/5 cm

PROPRIEDADES

- . Impermeabilidade
- . Utilizável para todo o tipo de selagem
- . Rapidez de aplicação
- . Idóneo para locais de difícil acessibilidade

APLICAÇÃO

- . Remates de chaminés, caleiras, fendas, claraboias, envidraçados, etc.

APRESENTAÇÃO

- . Bandas de 1,5 kg/m², (comprimento / 10 m e largura / 10 cm), Caixas de 12 unid.
- . Bandas de 1,5 kg/m², (comprimento / 10 m e largura / 15 cm), Caixas de 8 unid.
- . Cores: Alumínio, cinzento e vermelho.

MODO DE

APLICAÇÃO

- . Os suportes deverão estar limpos e secos afim de conseguir uma boa aderência.
- Cortar o bocado de fita necessário para cobrir a superfície a tratar, tirar a película anti aderente da face inferior e aplicar pressionando fortemente sobre a superfície. Se o suporte não estiver homogéneo ou em mau estado recomenda-se a aplicação de uma camada de TISAKOTE, imprimação betuminosa.