



PAVEX 232

DEFINIÇÃO

Pintura acrílica monocomponente em dissolução de rápida secagem para a protecção de pavimentos de betão, conferindo-lhe propriedades antipóiras e anticarburante.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

. Apresentação	- Um componente
. Cor	- Cinzento, vermelho e verde
. Acabamento	- Mate
. Peso específico	- 1,40 ± 0,05
. Viscosidade	- 3000 cps. ± 20%
. Espessura recomendada depois de seco	- 70-90 micras por camada
. Sólidos em volume	- 45% ± 1%
. Consumo recomendado	- 0,15-0,2 Kg/m ² camada
. Tempo de secagem ao tacto	- 45 minutos a 20°C e 60% HR
. Tempo de endurecimento	- 24 horas a 20°C
. Diluente para as Ferramentas	- DILUENTE X-7
<u>PROPRIEDADES</u>	. Resistência , higiene e limpeza. . Protector contínuo, (sem juntas nem ângulos), permitindo cumprir com os requisitos de qualidade exigidos pelas normas ISSO 9000. . Aderência excepcional, alto poder de penetração nas superfícies de betão ou de natureza pétreas, os pavimentos ficam assim definitivamente protegidos.
<u>APLICAÇÃO</u>	. Pavimentos de betão em parqueamentos e garagens, quer em interiores e exteriores. . Pinturas em geral de armazéns, pátios, pavilhões industriais e etc. Sobmetidos a uma abrasão moderada.
<u>MODO DE APLICAÇÃO</u>	- <u>TRATAMENTO PRÉVIO DAS SUPERFÍCIES</u> . O betão deve estar sólido, limpo e seco, se apresentar uma superfície fratasada aplica-se de talocha lisa e fina, em caso contrario será necessário um tratamento prévio de saneamento, lixado o granulado segundo o seu estado. . O PAVEX 232 não endurece correctamente em suportes com continua aportação de humidade por capilaridade. - <u>APLICAÇÃO</u> . O PAVEX 232 está pronto para ser utilizado, deve-se homogeneizar previamente antes da sua aplicação. Aplica-se com rolo ou trincha. A primeira camada poderá ser diluída até 30% com diluente X-7. A segunda camada após 24 h, será diluída no máximo a 10%, esticando muito a pintura para favorecer uma boa secagem.
<u>RENDIMENTO</u>	. Para camadas de 100 micras: 7,2 m ² /Kg.
<u>APRESENTAÇÃO</u>	. Baldes de 5 e 25 lts. metálicos.
<u>ARMAZENAMENTO</u>	. Tempo máximo 1 ano, em embalagens bem fechadas e resguardadas da intempérie.

PROPRIEDADES

APLICAÇÃO

MODO DE APLICAÇÃO

RENDIMENTO

APRESENTAÇÃO

ARMAZENAMENTO



PAVEX 232 (cont.)

MODO DE APLICAÇÃO

- Tratamento prévio das superfícies:

- O betão deve estar sólido limpo, seco e a superfície fina.
- A pintura não endurece correctamente em suportes com continuo aporte de humidade por capilaridade.

- Método de aplicação:

- A mistura realiza-se homogeneizando previamente antes da sua utilização.
- A aplicação realizar-se-á á brocha ou rolo, e para a primeira camada poderá ser diluída até uns 30% com Diluente X-7.
- A segunda demão deve aplicar-se transcorridas 24 horas diluída com o máximo de 10% estendendo ao máximo a pintura para favorecer um boa secagem.