

PAVIESPORT ACABADO

DEFINIÇÃO

Pintura mate de poliuretano de dois componentes isento de chumbo, altamente resistente a abrasão para a protecção do betão quer nos interiores quer nos exteriores.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

(Bureau Veritas)

. Apresentação	- Dois componentes
. Cor	- Cinzento, vermelho, verde e Marfim
. Acabado	- Mate
. Densidade	- $1,30 \pm 0,05$ Kg/L
. Proporção da mistura	- A:B = 300:100 partes em peso
. Tempo de reacção prévia	- Aplicação imediata
. Pot life	- 2 horas a 20°C
. Sólidos em volume	- $62,8\% \pm 1\%$
. Consumo orientativo	- $200 \text{ Gr/m}^2 = 100$ micras secas
. Intervalo entre aplicações	- Mínimo 4 horas a 20°C - Máximo 48 horas a 20°C
. Tempo de endurecimento	- 48 horas a 20°C
. Polimerização total	- 3 dias a 20°C
. Aplicação	- Rolo, trincha ou pistola airless
. Diluente adequado	- Diluente K-9
. Resistência á abrasão	- Excelente
. Resistência á agua	- Excelente
. Resistência aos detergentes	- Excelente
. Resistência ao petróleo	- Excelente
. Resistência aos carburantes	- Boa
. Flexibilidade	- 0 mm. mandril cónico ASTM D-522
. Estabilidade aos raios U.V. e á intempérie.	
. Antideslizante.	
. Alta resistência a abrasão.	
. Camada de acabado para protecções flexíveis, de alta espessura, baseados nos sistemas PAVIESPORT autonivelante e IMPERTRANS.	
. Protecção em geral de pavimentos de betão, em parqueamentos, pavilhões industriais, pátios exteriores e etc.	
. 100 micras por camada 7,7 m2/Kg	
. Baldes metálicos de 4Kg,. Componente A e componente B.	
. Um ano o componente "A", seis meses o componente "B" em embalagens originais fechadas e resguardadas da intempérie.	

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS DA

PELICULA SECA


PROPRIEDADES

APLICAÇÃO

RENDIMENTO

APRESENTAÇÃO

ARMAZENAMENTO



PAVIESPORT ACABADO (cont.)

MODO DE APLICAÇÃO

- PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- . É imprescindível que o betão esteja sólido, limpo e seco e que a superfície esteja talochada fina de poro aberto.
- . Em caso contrario será necessário um tratamento prévio neste sentido.

- APLICAÇÃO

- . Verter o componente "B" sobre o "A" homogeneizando a mistura durante 4-5 minutos até conseguir uma cor uniforme.

PAVIESPORT ACABADO sobre os tratamentos PAVIESPORT AUTONIVELANTE e IMPERTRANS devera-se aplicar antes de completar as doze horas desde a aplicação dos mesmos.

- . Sobre suportes porosos a primeira camada será diluída uns 15% com DILUENTE K-9.
- . Sobre suportes não absorventes não é preciso diluir.
- . A aplicação será feita com trincha, rolo ou pistola airless.

- PRECAUÇÕES

- . Deve-se evitar o contacto físico com o produto, pelo que é recomendável a utilização de meios de protecção adequado.
- . Dita aplicação deve realizar-se com abundancia de ar e com sistemas de ventilação preparados para tal finalidade.
- . Na mesma deverão ter as normais precauções contra incêndios.
- . Manter os recipientes bem fechados logo após a sua utilização.
- . Não deixar resíduos nos esgotos.
- . A limpeza das ferramentas deverá realizar-se com diluente K-9.