

## 2. LÍNEA DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

Pag. 1/2



# TISACRIL INCOLORO

### DEFINICIÓN

TISACRIL INCOLORO es un revestimiento impermeabilizante formado por una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos y aditivos que, una vez aplicado, se transforma en una película impermeable y transparente.

### CARACTERÍSTICAS

### TÉCNICAS

. Vehículo	- Resina acrílica estirenada
. Densidad 20° C	- 1,05 ± 0,02 Kg/L.
. Tiempo secado	- Al tacto - 2 h. - Total - 24 h, según condiciones de temperatura y humedad ambientales.
. Materia sólida en peso	- 44,50 ### 2%
. Comportamiento al fuego	- M 1
. Acabado	- Brillante 80%

### PROPIEDADES

- . Impermeable al agua de lluvia.
- . Permeable al vapor de agua.
- . Resistente al envejecimiento.
- . Estabilidad de los pigmentos a la luz y la intemperie.
- . No es tóxico.
- . No es inflamable.
- . Excelente adherencia a casi todos los materiales de construcción.
- . Resistencia química a la alcalinidad del cemento, ambientes agresivos, ácidos y alcalis diluidos no oxidantes, etc.
- . Flexible.
- . Lavable.
- . Excelente resistencia al frote.
- . Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos o recientes.
- . Altamente decorativo.

### APLICACIONES

- . Tratamiento de impermeabilización de paramentos de ladrillo visto, piedra natural, artificial etc, y para anclaje, impregnación y acabado en el sistema TISACRIL INCOLORO.

### RENDIMIENTO

- . Depende de la forma de aplicación y tipo de soporte. Como dato orientativo puede calcularse un rendimiento de 0,6m<sup>2</sup>/L en dos capas.

### PRESENTACIÓN

- . En envases de 20 lts.

### ALMACENAMIENTO

- . Los envases deben almacenarse en lugar a cubierto resguardados del sol y la intemperie. Tiempo máximo: 1 año, en envases bien cerrados.

# TISACRIL INCOLOR (cont.)



### MODO DE EMPLEO

#### **- Preparación del soporte:**

- . El soporte a tratar debe estar limpio, firme, exento de grasas, salitre, óxido, polvo, y bien adheridos a su base.
- . Los soportes con salitre deberán ser preparados con solución ácida 1:3 de agua fuerte y agua.
- . En caso de soportes porosos, aplicar una capa de TISACRIL INCOLORO, como imprimación diluida al 40% con agua.

#### **- Aplicación:**

TISACRIL INCOLORO se suministra preparado para su aplicación a rodillo, brocha o pistola.

Recomendable aplicar una primera capa de Tisacril Incoloro diluida con 10% de agua.

Transcurridas 10 h. aplicar una segunda capa pura.

Agitar bien el producto antes de su uso.

#### **- Precauciones**

- . Deberá evitarse la aplicación del TISACRIL INCOLORO si se prevee lluvia inminente o riesgo de heladas.
- . No aplicar a temperatura inferior a 5° C.
- . Deben aplicarse capas finas para evitar blanqueamientos por exceso de espesor.
- . A pleno sol es conveniente humedecer frecuentemente con agua el soporte antes de la aplicación.
- . La limpieza de los útiles de trabajo se realizará con agua, inmediatamente después de su uso.