

2. LÍNEA DE REVESTIMIENTOS Y PINTURAS



TISACRIL TEN

DEFINICIÓN

TISACRIL TEN es una pintura uniformizadora de tonalidades para los revestimientos hidráulicos TISAGRAN.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

. Densidad	- $1,26 \pm 0,10$ gr/c3 = kg/l
. PH (20° C)	- $8,50 \pm 0,50$
. Contenido en cenizas (410 ° C)	- $21,85 \pm 2$ %
. Contenido en materia seca (110° C)	- $32,8 \pm 2$ %

PROPIEDADES

- . Gran poder de penetración y adherencia al soporte.
- . Permeable al vapor de agua.
- . Permeable al agua de lluvia.
- . Facilmente aplicable.
- . Protege contra la carbonatación.
- . Buena resistencia a los álcalis.
- . Inalterable a la radiación de los rayos ultravioletas.

APLICACIONES

- . Su uso es indicado para fijar e igualar tonalidades en los morteros monocapa TISAGRAN RA/TISAGRAN RL con acabado raspado o raspado labrado abujardado. También para los morteros tradicionales, hormigón, etc.
- . Hidrofugación de materiales de aislamiento: perlita, vermiculita, inertes leves.
- . Imprimación para pinturas.

RENDIMIENTO

- . Aproximadamente de 3 a 4 m²/L.

PRESENTACIÓN

- . Envases de 20 lts.

ALMACENAMIENTO

- . Tiempo máximo 1 año, en su recipiente bien cerrado y resguardado de la intemperie.

MODO DE EMPLEO

- . Se aplica en dos manos. En la primera, de imprimación, se diluye en agua al 20%. La segunda mano debe aplicarse con producto puro, en un mínimo de dos horas mas tarde. Esta capa es para uniformizar. Se aplica con rodillo de pelo corto o también mediante equipo airless.
- . No aplicar TISACRIL TEN a temperaturas inferiores a 5° C ni cuando se prevea lluvia.
- . (Una vez abierto el envase debe agitarse el contenido hasta obtener una perfecta homogeneización y extenderlo al máximo, aplicando paredes completas).