



U-PLAS

DEFINICIÓN

Cemento cola para alicatados en capa fina. Producto en polvo de color gris o blanco, para la colocación de cualquier tipo de azulejo, gresite o loseta cerámica, con formato no superior a 35 x 35 cm. y un grado de absorción medio / alto. De uso en interiores y exteriores, depósitos y piscinas. Clasificación C1 UNE-EN 12.004

CARACTERÍSTICAS

TÈCNICAS

APLICACIONES

RENDIMIENTO

MODO

DE EMPLEO

. Adherencia	- mantiene una excelente adherencia pieza/soporte
. Resistencia	- A los 28 días adquiere una resistencia igual superior a la de un mortero.
. tiempo abierto	- elevado tiempo abierto para poder rectificar la colocación de los azulejos.
. Aplicación	- fácil aplicación
Depende del estado de la base y espesor de la capa aplicada, pudiendo en general calcularse: Superficies lisas de 2 a 3 kg/m ² e de 3 a 3,5 kg/m ² sobre revoco según rugosidad Superficies ásperas e irregulares Depende del espesor necesario	
Puede ser utilizado con todo tipo de pieza cerámica, en soportes, hormigón, utonivelantes, enfoscados de cemento y prefabricados. En paramentos verticales / horizontales :suelos para interiores de cocinas, cuartos de baño, pátiros. No aplicar sobre yesos ni directamente al ladrillo.	
.Preparación: - El soporte deberá ser seco (humedad < 3 %), firme, resistente y limpio - Amasar mecánicamente, a bajas revoluciones el contenido del saco (25 kg) con aprox. 6 / 6,5 litros de agua, deberá reposar unos 10 minutos antes de emplearlo, posteriormente reamasar otra vez la pasta hasta conseguir una pasta plástica y homogénea y exenta de grumos. . Sistema de Aplicación : - Extender sobre el soporte mediante llana dentada, una capa fina y continua de 2 mm. de espesor; posteriormente se peina con la parte dentada de la misma. Para una correcta adherencia es necesario presionar las piezas. En caso de doble encolado, extender sobre el reverso de la pieza. Mantener la anchura de la junta al menos 2 mm. en el interior y de 5 mm. en el exterior. Esperar 24 h. para sellar las junta en los azulejos y 48 h. para mosaicos. Durante la colocación de los azulejos comprobar periódicamente que no se haya formado una película superficial que perjudique la adherencia. Cuanto menor sea el tiempo empleado entre el peinado y la colocación de la pieza, mejor será la adherencia. - En caso de condiciones climáticas de altas temperaturas, o soportes muy absorbentes, se deberá repeinar nuevamente para dar mayor tiempo abierto. - No aplicar U-PLAS con fuerte viento o a temperaturas por debajo de 5° o superiores a 35° C	
. Sacos de 25 Kgs, paletizado de 1.200 kg.	
. Bajo cubierto, protegido de la humedad, con un tiempo máximo de 12 meses en su envase original.	

PRESENTACIÓN

ALMACENAMIENTO