



PAVIESPORT ACABADO

DEFINICION

Pintura mate de poliuretano de dos componentes libre de plomo, altamente resistente a la abrasión para la protección del hormigón, tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

(Bureau Veritas)

.Presentacion	- Dos componentes
. Color	- rojizo, beige, verde o gris
. Acabado	- Mate
. Densidad	- 1,30 ± 0,05 Kg/L
. Propocion de mezcla	- A:B = 300:100 partes en peso
. Tiempo de reacción prévia	- Aplicación inmediata
. Pot life	- 2 horas a 20°C
. Sólidos em volumen	- 62,8% ± 1%
. Consumo recomendado	- 200 Gr/m ² = 100 micras secas
. Intervalo entre aplicaciones	- Mínimo 4 horas a 20°C
. Tiempo de endurecimiento	- 48 horas a 20°C
. Polimerización total	- 3 dias a 20°C
. Aplicacion	-brocha, rodillo o pistola airless
. Diluyente apropiado	- Diluyente K-9
. Resistencia a la abrasion	- Excelente
. Resistencia al agua	- Excelente
. Resistencia a los detergentes	- Excelente
. Resistencia a los aceites	- Excelente
. Resistencia a los carburantes	- Buena
. Flexibilidad	- 0 mm. mandril cónico ASTM D-522
<u>PRECAUCIONES</u>	. Debe evitarse el contacto físico com el producto por lo que se recomienda la utilización de médios adecuados. La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin, asimismo, deberán tomarse las normales precauciones contra incendios. Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagûe. La limpieza de herramientas se realizará com K-9.
<u>CAMPO DE APLICACION</u>	. Capa de acabado para protecciones flexibles, de alto espesor, basados en los sistemas PAVIESPORT E IMPERTRANS. Proteccion en general de pavimentos de hormigón, en parking, naves industriales, pátios exteriores, etc.

CARACTERISTICAS

TÉCNICAS DA

PELICULA SECA

PRECAUCIONES

CAMPO

DE APLICACION